

LÍNEA POLIESTER



Línea POLIESTER

sopORTE
Hacemos química **textil**

1

SOTTEX DISP



Dispersante, igualante para el teñido de fibras poliéster con colorantes dispersos. Evita la aglomeración de colorantes y por ende la aparición de manchas.

2

SOTTEX 2R

Difusor, igualante, dispersante y agente de migración para tintura poliéster con colorantes dispersos. Recomendado también en el reproceso de tonos desiguales o muy intensos.

3

SOTTEX BUF/4



Eficaz producto tamponante a pH ácido en tinturas de poliéster, se obtiene una mejor reproducibilidad, no contiene productos volátiles ni produce olores fuertes.

4

SOTTEX OLG



Antiligómero, con propiedades dispersantes para tinturas de poliéster, excelente antiaglomerante el uso constante mantiene limpio los equipos reduciendo la necesidad de limpieza de las máquinas.

5

SOTTEX HIDRO


Hidrofilizante, suavizante para fibras poliéster, confiere propiedades permanentes de hidrofiliadad, antiestático, se logran acabados tipo Soil Release, Dry Fit, Easy Care y Wrinkleproof.

6

SOTTEX RE

Agente reductor ecológico para el lavado posterior a la tintura de fibras de poliéster y sus mezclas. Es concentrado, libre de olor e inodoro. Reduce el colorante disperso superficial, mejora la productividad disminuyendo tiempos y baños de lavado.

Tintura Poliester



RECETA

SOTTEX DISP: 1.0–2.0 g/l
SOTTEX 2R: 0.8 – 1.5 g/l
SOTTEX BUF/4: 0.8 – 1.2 g/l
SOTTEX OLG: 0.7 – 1.0 g/l
PH= 4 – 4.5



RECETA

Colorantes DIANIX XF: %



RECETA


Soda Cáustica 50%: 3.0 g/l
SOTTEX RE: 2.0 – 3.0 g/l



RECETA

Ácido Acético: 1.0 g/l


Poder dispersante (130° - 15min)



Colorantes Dianix XF
Sin Auxiliares



Colorantes Dianix FX
SOTTEX DISP – 1.5 g/l
SOTTEX 2R – 0.8 g/l



Colorantes Dianix FX
SOTTEX DISP – 1.5 g/l
SOTTEX 2R – 1.5 g/l



Planta: Calle Emilio Fort 110 Urb. Los ficus –Santa Anita.



Oficina: Av. Circunvalación del Golf los Incas 154, oficina 304. Surco